Технические характеристики

Показатель	Нормативный документ	Значение	Результат
Истираемость материала Δh. мкм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	От 120 до 160 мкм	140 мкм
Устойчивость покрытия к истиранию	ГОСТ 32304-2013. EN 13329	AC1-AC6 ⩾6500 об	Класс AC6 От 6550 до 6700 об
Класс истираемости	ГОСТ 32304-2013	-	Класс 34
Класс истираемости	EN 13329	-	Класс 43
Определение содержания формальдегида	ГОСТ 32274-2013	E1. E2	Класс E1
	EN14041	E0. E1. E2	Класс E0
Абсолютная деформация ha. мм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	от 0.12 до 0.25 мм	от 0.12 до 0.16 мм
Абсолютная остаточная деформация h0. мм	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020	от 0.06 до 0.12 мм	от 0.06 до 0.08 мм
Восстанавливаемость E. %	-	-	52 %
Класс ударопрочности	EN 13329	От IC1 до IC3	Класс IC3
Прочность сцепления декоративного покрытия	EN 13329	> 1.00 Н/мм^2	от 2.16 Н/мм^2 до 2.19 Н/мм^2
Влагопоглощение	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 EN 319	⩽18%	от 0.5 до 0.7 %
Устойчивость к царапанию ножками мебели	EN13329 приложение D	>3.0 Н	5.0 Н покрытие устойчиво к образованию царапин. нет трещин и повреждений
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN 424	Пригодна / не пригодна	24 640 об. пригодность для роликовых кресел. кресел на колесиках
Сопротивление скольжению	EN 425	Класс DS>0.3	>0.49 Класс DS
Сопротивление растяжению	EN 13893	-	2.87 Н/мм^2
Устойчивость к пятнообразованию	EN 317	От 1 до 5 класса	Класс 5
Звукопоглощение	ISO 140-8. ISO 717-2	⩾10 дБ	11.4 дБ
Шумопоглощение	EPLF 021029-3	SLO.SL10. SL20 SL30. SL40	SL40
Светостойкость	EN 438	От 1 до 7 класса	7 класса
Термостойкость	EN 12667	<0.15 м^{2}К/Вт	0.0334 м^{2}К/Вт
Огнестойкость	ISO 11925-2 ISO 9293-1	A1fl.A2fl. Bfl.Cfl.Dfl. Efl.Ffl(худший) s1/s2(худший)	Cfl. s1
Группа горючести	ГОСТ 30244	От Г1 до Г4	Г1
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	От В1 до В3	В2
Содержание пентахлорафенола	EN 12673	-	0

CRONAFLOOR